

## MERICAN 9709 邻苯型不饱和聚酯树脂

MEIRCAN9709 邻苯型不饱和聚酯树脂，具有优良的耐水性和较高的延伸率，力学性能优良。

已通过英国劳氏船级社（LR）工厂认证。符合美国食品和药物管理局（FDA）规定，已在 FDA 注册。

### ● 适用场合

- 适合于玻璃钢船体制作，如渔船、游艇、救生艇等。
- 适用于手糊、拉挤和缠绕和 RTM 成型工艺，制作玻璃纤维、碳纤维等增强的其它各种玻璃钢制品，如储罐、管道等制品。

### ● 液体树脂指标（执行企业标准 Q/DAAD17）

项目	指标	测试方法
外观	淡黄色透明液体	目测
酸值, mgKOH/g	22.0 ± 4.0	GB/T 2895-2008
粘度, mPa.s (25℃)	400 ± 80	GB/T 7193-2008
*凝胶时间, min (25℃)	7.0 ± 2.0	GB/T 7193-2008
固体含量, %	65.0 ± 3.0	GB/T 7193-2008
热稳定性, hr (80℃)	≥24	GB/T 7193-2008

\*25℃水浴条件下加入 MEKP 2.5%，NL-49P 异辛酸钴液 2.0%。

### ● 树脂浇铸体性能

项目	指标	测试方法
拉伸强度, MPa	60~65	GB/T 2567-2008
拉伸模量, MPa	3000~3300	GB/T 2567-2008
断裂伸长率, %	2.5~3.0	GB/T 2567-2008
弯曲强度, MPa	110~120	GB/T 2567-2008
弯曲模量, MPa	3100~3300	GB/T 2567-2008
热变形温度, °C (1.8MPa)	65~70	GB/T1634-2004
巴柯尔硬度	35~40	GB/T3854-2005

注：以上数据为充分固化后的树脂浇铸体典型物理性能，不应视为产品规格。

## ● 包装、贮存及运输

- 本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重 220Kg/铁桶、1100Kg/塑料桶。
- 贮存环境应阴凉、干燥、通风，25℃以下贮存期为六个月，不适当的贮存或运输条件会引起树脂贮存期的缩短。
- 产品在运输时应符合国务院《危险化学品安全管理条例》中有关危险化学物品的贮存、运输、装卸的规定。
- 树脂的运输要求：5 月至 10 月底期间建议由冷藏车运输，无条件的应在夜间运输，避开日照时间。
- 引发剂和促进剂在贮存和运输过程须避免日光照射，贮存场所应阴凉、干燥、通风，且二者应严格隔开，不得储存在同一仓库或同一车厢运输。

## ● 注意事项

- 实际使用时影响凝胶时间的因素包括：环境温度、湿度、引发剂与促进剂的浓度、填料及添加剂，故建议在使用前根据不同的施工环境进行小试，以调整引发剂和促进剂的适合用量。
- 施工时请按照小试确定的配方在树脂中先加入适量促进剂搅匀，然后加入适量引发剂搅匀，严禁引发剂和促进剂直接接触及同时加入。
- 我公司可根据客户要求提供各种特殊规格树脂产品，如：MEIRCAN9709P 预促进型树脂，MEIRCAN9709T 触变型（防流挂）树脂，MEIRCAN9709V 低粘度型树脂，MEIRCAN9709TP 预促进触变型树脂，MEIRCAN9709VP 预促进低粘度型树脂，MERICAN 9709LSE 低苯乙烯挥发型树脂等。
- 有关防腐蚀数据请咨询我公司技术与服务部门。
- 本说明书系 2019 年版本，会随技术的发展而有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。